

EN 771-1:2003/A1:2005

Pieza de arcilla cocida con perforación vertical, no visto, categoría I, tipo LD
Dimensiones (323,239,195)mm
para uso estructural, con exigencias acústicas, térmicas y frente al fuego

Nombre comercial: Bloque vertical 24

Configuración:

(ver dibujo descriptivo)

Dimensiones y tolerancias:

Longitud: 323 mm, Anchura: 239 mm, Grueso: 195mm

Tolerancias del valor medio: Categoría T2 (5,3,3)

Recorrido: Categoría R2 (5,4,4)

Planeidad: (371,276,377)

Paralelismo:

Resistencia a compresión, Categoría I

Resistencia media a compresión: 29,0 N/mm²

Resistencia Característica Normalizada: 28,5 N/mm²

Resistencia Normalizada Media 33,0 N/mm²

Esfuerzo a compresión perpendicular : canto

Contenido de sales solubles activas:

Categoría: NPD (SO)

Adherencia:

Resistencia característica inicial a cortante:

0,15 N/mm² para morteros de uso corriente y morteros ligeros

Reacción al fuego:

Euroclase A1

Aislamiento acústico a ruido aéreo:

Densidad aparente: 780 kg/m³

Densidad absoluta: 1.670 (kg/m³)

Tolerancias: D2

Volumen neto medio (10⁴ mm³): 563

Espesor de los tabiquillos interiores y exteriores: 7,0 y 10,0 mm

Características térmicas:

Resistencia térmica: 0,41 W/mK para P=50% y 0,47 W/mK para P=90% valor tabulado

Estabilidad dimensional:

Expansión por humedad: NPD

Durabilidad:

Resistencia al hielo deshielo: (F0) "No destinado a ser expuesto".

Configuración de la pieza:

